

Отвердитель

## ТРАНСЛАК 2К Отвердитель PU 430 T25

Стандартный 2К Отвердитель для акриловых и полиуретановых материалов.

Средней скорости реакции. Рекомендуется к применению при температуре окраски 20-25°C, при окраске объектов различных габаритов.


<b>Основа:</b>	<b>Разбавитель:</b>
<b>Полиуретановые и акриловые 2К ЛКМ Транслак</b> Согласно технической документации на продукты	<b>2К Разбавитель</b>

### Технические характеристики продукта

<b>Основа</b>	Алифатический полиизоцианат.
<b>Содержание сухого вещества</b>	27,5% ± 1 % (по объёму)
<b>Цвет</b>	Бесцветный, прозрачный.
<b>Поставляемая вязкость</b>	12-16 с, DIN 4 мм
<b>Плотность</b>	0,93 – 0,97 кг/л
<b>Содержание VOC (ЛОС)</b>	608,50 ± 1 г/л
<b>Срок хранения</b>	Не менее 1 года, в плотно закрытой заводской таре
<b>Меры предосторожности:</b>	Раздражитель. Избегать попадания на кожу, в глаза, приёма внутрь, вдыхания паров и аэрозоля.
<b>Очистка инструмента</b>	Промывка растворителем

Только для профессионального применения! Производить работы строго в соответствии с государственными нормами по технике безопасности на производстве и утилизации отходов. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте безопасности продукта.

### Инструкция по применению продукта



<b>Пропорции смешивания</b> (основа : отвердитель)	Согласно технической информации на основной продукт.
По объёму / По весу	

- ✓ **Необходимо строго соблюдать пропорции добавления отвердителя! Нарушение ведёт к негативным изменениям свойств покрытия.**
- ✓ Перед использованием тщательно перемешивать с основным компонентом.
- ✓ После смешивания компонентов рекомендуется выдержать 5-10 мин перед нанесением.
- ✓ Отвердитель вступает в реакцию с влагой воздуха. Хранить в плотно закрытой таре.
- ✓ Не вдыхать испарения.

Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте производителя и не может быть исчерпывающей. Настоящие рекомендации по использованию не могут гарантировать результат применения продукта, поскольку условия и технология применения продукта находятся вне контроля производителя или поставщика продукта. Все продукты поставляются на условиях, что покупатель или пользователь продукта должны провести свои собственные тесты, чтобы определить пригодность таких продуктов для их целей, и что все риски за любой ущерб принимает на себя покупатель или пользователь продукта. Производитель или поставщик продукта отказываются от какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб, упущенную выгоду или упущенные возможности, возникшие в результате использования продукта. Производитель имеет право вносить изменения в настоящие рекомендации при появлении новых опытных данных или в результате совершенствования продукта. На покупателе или пользователе продукта лежит ответственность за использование наиболее актуальной версии настоящих рекомендаций. Принятие необходимых мер по обеспечению безопасных условий работ, соблюдению техники безопасности при использовании продукта, а также соблюдению требований по утилизации отходов продукта является ответственностью покупателя или пользователя продукта.